


EMULSIL 35

EMULSJA SILIKONOWA

EMULSIL 35 jest wodną emulsją polidimetylosiloksanów.



Właściwości

Wygląd:	Emulsja wodna w kolorze białym na bazie cieczy silikonowej MS, o średniej lepkości.
Zapach:	Bezzapachowa VOC = zero
Zawartość części aktywnej:	35%
Zawartość Silikonu:	32%
Gęstość:	1,02 g/cm ³
Lepkość:	50-100 mPas (25°C) (Ciecz Bazowa MS, lepkość MS 350 cSt)
pH:	7 (roz. 5%)
Układ emulsyjny:	Niejonowy (APEO Free - nie zawiera alkilofenoli etoksylogowanych)
Wymiary cząsteczek:	< 1µm
Rozpuszczalność:	Emulgujący w każdym stosunku w wodzie

Użytkowanie

PRZEMYSŁ: gumowy, chemiczny, drukarski, tekstylny, garbarski, odlewniczy.

Zastosowanie

Środek oddzielający do: formowania gumy, wierzchniej warstwy opon, wytłaczania rur, wyrobów technicznych (pierścienie- mieszk).

Środek smarny do wytłaczanych elementów gumowych i środek poślizgowy ułatwiający wciąganie kabli.

Składnik polerujący i nablyszczający w formułach produktów do czyszczenia artykułów gospodarstwa domowego, wnętrza samochodu, detergentów do mycia szyb i kryształów.

Składnik preparatów do wykańczania skór i futer.

Środek smarny i poślizgowy używany w druku „OFFSETOWYM”.

Antystatyczny środek poślizgowy i środek smarny do przędz, nici krawieckich, do szycia tkanin gumowanych, klejonych oraz powlekanych żywicą.

Powłoka w formach odlewniczych "Shell moulding"

Składnik preparatów zmiękczących do tkanin.

Powierzchniowy środek antyadhezyjny eliminujący przyczepność kleju.

APEO Free (Nie zawiera Alkilofenoli etoksylogowanych).

Dobra stabilność emulsji w wysokich temperaturach.

EMULSIL 35 jest rozpuszczalny w wodzie, umożliwia uzyskiwanie wymaganego stężenia w łatwy i przystępny pod względem kosztów sposób.

Używany w miejsce cieczy silikonowej MS, kiedy nie jest zalecane stosowanie Cieczy w stężeniu 100%, aby unikać niedogodności związanych ze stosowaniem rozpuszczalników.

Instrukcje użytkowania

EMULSIL 35 jest stosowany w dostarczonej postaci lub po rozcieńczeniu w wodzie do 60 razy, w zależności od zastosowania i/lub zgodnie z posiadanym doświadczeniem.

Nakładanie pędzlem, natryskiwanie, zanurzenie.

Po odparowaniu wody na powlekanej powierzchni tworzy się jednolita warstwa silikonu.

W przypadku długiego przechowywania zaleca się wstrząsnąć przed rozcieńczeniem lub użyciem.

Przechowywanie

EMULSIL 35 chronić przed mrozem. Okres trwałości produktu przechowywanego w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze w zakresie pomiędzy +5 i 35°C - 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowanie

Zbiorniki o pojemności 25- 50 -120 -200;

IBC Zbiorniki z tworzywa sztucznego 1000 kg

Kod produktu 20250/50

Data ostatniej aktualizacji 30.05.2023

Adomis spółka z o.o
ul.Kościuszki 43/10
40-048 Katowice, Poland
Tel. +48 577 802 806
E-mail: adam@adomis.pl
Regon 524339052, NIP 6343019812